

ANTIQUING™

CONCRETE STAIN



GUIA DE USO DO ANTIQUING™

O concreto deve ser curado por 30 dias antes da aplicação do Antiquing™



PASSO 2: LIMPE A SUPERFÍCIE

- Remova sujeira, poeira, resíduos, tinta, adesivos e óleos para uma boa aderência do Antiquing™.
- Use um produto de decapagem apropriado, se necessário (seguro para a superfície específica).
- Considere uma lavadora de alta pressão se houver áreas muito manchadas ou sujas
- Remova o selante antigo antes de aplicar o Antiquing™ (caso já tenha sido selado anteriormente).



PASSO 1: ABSORÇÃO E TESTE DE COR

- Derrame água sobre o concreto.
- Aguarde 5 minutos.
- Se a água não for absorvida, limpe e use CitrusEtch™ para gravar a superfície (consulte o Guia de Como Usar o CitrusEtch™ para obter mais detalhes).
- Se o concreto absorver a água, ele está pronto para receber a aplicação da tinta Antiquing™ após completar o Passo 2.



PASSO 3: APLICAÇÃO DA TINGIDOR ANTIQUING™

- O Antiquing™, um tingidor semi-transparente, não oferece cobertura total para imperfeições superficiais como a tinta.
- Espere uma cobertura de cerca de 200 pés quadrados por galão (duas camadas finas), variando conforme a textura do concreto, porosidade da superfície e método de aplicação.
- Aplique a tinta Antiquing™ quando a temperatura da superfície estiver entre 4°C (40°F) e 35°C (95°F).

ATENÇÃO: Antiquing™ é inflamável e prejudicial se ingerido ou inalado. Mantenha longe de calor, faíscas e chamas. Armazene e use com ventilação adequada, permitindo que o fluxo de ar disperse os vapores. Antes de aplicar Portico™, abra janelas e portas e apague todas as chamas abertas, como luzes-piloto de aparelhos a gás, velas, etc. Não fume, use isqueiros ou fósforos, nem qualquer coisa que possa causar uma faísca potencial.

OPÇÃO 1: MÉTODO DE PULVERIZAÇÃO (MELHOR PARA GRANDES PROJETOS)

- Remova o filtro do pulverizador.
- Agite bem a garrafa de Antiquing™ antes de usar.
- Despeje Antiquing™ no pulverizador.
- Pulverize duas camadas finas na superfície com movimentos circulares e padrões sobrepostos.
- Agite frequentemente o pulverizador de lado a lado para manter a cor misturada.
- Comece no canto mais distante e vá em direção a uma saída.
- Não é necessário esperar a primeira camada secar antes de aplicar a segunda.



Nota: As cores podem parecer fracas enquanto o tingidor seca, mas ficarão mais vibrantes após seladas. É crucial selar o tingidor para garantir a durabilidade e evitar que ele se dissipe com a chuva.

LIMPEZA DO ANTIQUING™ STAIN

- Limpe ferramentas e materiais com aguarrás sem odor.

**OPÇÃO 2: PINCEL DE ESPUMA OU ESPONJA (MELHOR PARA PROJETOS MENORES OU PADRÕES MULTICOLORIDOS)**

- Agite bem a garrafa de Antiquing™ antes de usar.
- Despeje uma pequena quantidade em um recipiente separado para garrafas maiores que 4 onças.
- Mergulhe e sature um pincel de espuma ou esponja no Antiquing™.
- Aplique na superfície usando o pincel de espuma ou esponja.
- Agite bem a garrafa de Antiquing™ antes de despejar mais para o próximo lote ou antes de mergulhar novamente o pincel.

**PASSO 4: SELAR**

- Deixe a superfície secar por pelo menos oito horas antes de aplicar manchas ou selantes.
- Escolha um selante: AcquaSeal™ (a base de água, transparente) ou EasySeal™ (a base de solvente, transparente e aprofunda cores).
- Aplique duas camadas finas do selante escolhido.
- Consulte os Guias de Uso de AcquaSeal™ e EasySeal™ para instruções adicionais.

MANUTENÇÃO DO ANTIQUING™

- Superfícies externas devem ser seladas novamente a cada 2-3 anos.
- A frequência depende das condições climáticas e do uso.